



# OUTBOARD TECH 4T 10W-40

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ  
БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВОДНОЙ ТЕХНИКИ

TECHNOSYNTHESE®

## Применение

Моторное масло Technosynthese®, усилено синтетической базовой основой, специально разработано для высоконагруженных 4-х тактных подвесных и кормовых двигателей водной техники: BOMBARDIER, HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...

## Характеристики

**Стандарты:** API SL  
**Одобрения:** NMMA FC-W under n° FB-14800W

Стандарт FC-W специально разработан для масел, используемых в двигателях водной техники, стандарт более строгий чем требования стандарта для водных двигателей по следующим показателям:

- более высокие значения высокотемпературной (150°C) вязкости, чтобы гарантировать лучшую прочность масляной пленки при высокой температуре и абсорбировать топливо в масле при длительных режимах холостого хода;
- лучшее сопротивление сдвигу при высоких температурах;
- класс вязкости SAE 10W - 40 для работы в условиях теплого климата;
- превосходные антикоррозионные свойства для нейтрализации воздействия морской соленой воды и воздействия в зимний период;
- сохраняет высокие эксплуатационные свойства при загрязнении морской водой;
- лучшая защита от окисления;
- антипенные свойства для снижения воздействия воздуха при циркуляции масла;
- улучшенная защита от забивки масляного фильтра.

## Рекомендации по применению

Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя или в зависимости от условий эксплуатации.

Может смешиваться с синтетическими или минеральными маслами.

## Физико-химические данные

Класс вязкости, SAE J 300:	10W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0.861 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	92.3 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	14.1 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	157
Температура вспышки, ASTM D92:	228°C / 442.4°F
Температура застывания, ASTM D97:	-36°C / -32.8°F
Щелочное число, ASTM D2896:	7.4 мг КОН/г